



PEGAMENTO PARA MAYOLICAS EXTRA FUERTE

Pegamento Cementicio de primera calidad

DESCRIPCION:

PEGAMENTO PARA MAYOLICAS LOSARO, es un adhesivo en polvo a base de cemento, agregados y aditivos sintéticos de alta calidad, para pegar revestimientos cerámicos.

COMPOSICION:

- Polímeros acrílicos, y celulósicos
- Cargas calizas
- Aditivos especiales.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Adhesión de mayólicas, cerámicos, azulejos, sobre una base de concreto o Albañilería en interiores.

VENTAJAS

- Buena adherencia.
- No escurre.
- Fácil aplicación y trabajabilidad.
- No requiere que se humedezcan o saturen las piezas a adherir.
- Producto estable que no presenta deterioro por el uso y el tiempo.
- Producto económico.
- Contiene impermeabilizante

CARACTERISTICAS:

Aspecto : Polvo.
 Color : Gris.
 Almacenamiento : Un año a partir de su fecha de fabricación
 En su envase bien cerrado y no
 Deteriorado.
 Presentación : bolsa de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS

Densidad : 1,72 kg/l
Tiempo de manejabilidad : 25 a 30 minutos a 20°C y 25°C y a una
 H.R. Mayor a 70%.
Agua de amasado : 6 a 7 litros por bolsa de 25 kg, esto
 Dependerá de la consistencia deseada.
 (Si se le agrega más agua puede tener
 Problemas de escurrido)

APLICACIÓN

RENDIMIENTO

Varía dependiendo de la porosidad, absorción y el espesor de la capa aplicada.
 El Consumo aproximado es 3.5 kg/m²



PEGAMENTO PARA MAYOLICAS EXTRA FUERTE

Pegamento Cementicio de primera calidad

Una bolsa de 25 kg rinde aproximadamente 7 - 8 m²

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Se debe añadir poco a poco agua a la totalidad del **PEGAMENTO LOSARO** mezclando manualmente ó mezclador para morteros, preferiblemente de baja velocidad (300 rpm). El mezclado debe prolongarse hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme.

Se debe dejar reposar aproximadamente durante 5 minutos antes de realizar la aplicación.

MODO DE EMPLEO:

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa, pintura u otro material extraño.
- Debe estar nivelada y sin grietas. Humedecer previamente con una brocha.
- Colocar el Pegamento de Mayólicas en un recipiente y agregar ¼ de Litro de agua limpia por cada Kilo .
- Esperar aproximadamente 5 minutos para que hidraten los componentes.
- Mezclar nuevamente y aplicar el producto.
- Evitar un secado superficial de la mezcla aplicada teniendo cuidado con las corrientes de aire y los tiempos de oreo.
Ejercer presión por unos minutos para asegurar el contacto con el pegamento.

PRECAUCIONES:

- Lavar las herramientas inmediatamente después del uso.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua limpia.
- Evitar el contacto por inhalación.

RECOMENDACIONES

Para evitar fallas de adherencia, considerar que éstas pueden producirse por las siguientes causas:

- Cerámicos con mucha absorción de agua
- Cerámicos con base extremadamente lisa, no permitiendo obtener adherencia mecánica.
- Substrato flexible
- Substrato sin resistencia
- Pérdida de agua entre el adhesivo y el cerámico
- Alta retracción-contracción de los cerámicos
- La fragua debe ser aplicada 48 horas después de ser colocada la cerámica

LAS INSTRUCCIONES DE FORMA DE USO ESTAN BASADOS EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA TECNICA Y NO SUPONEN COMPROMISO. ESTA INFORMACION NO LIBERA A NUESTROS CLIENTES A REALIZAR SUS PROPIOS ENSAYOS Y/O VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN EN CASOS PARTICULARES. EL USO APLICACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS, QUEDA FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO